

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名称 : 溶接材料(ステンレス鋼溶接材料)

オーステナイト系及びオーステナイト・フェライト系

・被覆アーク溶接棒[A]

NC-38, NC-38H, NC-38L, NC-38LT, NC-38EL, NC-38ULC, NC-39, NCA-309, NC-39L, NC-39MoL,
 NC-30, NC-32, NC-16H, NC-36, NC-36L, NC-36LT, NC-36EL, NC-36ULC, NC-36CuL, NC-317L
 NC-318, NC-37, NC-37L, NC-310HS, NC-316MF, NC-329M

・ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ[B]

DW-308, DW-308H, DW-308L, DW-308LH, DW-308LP, DW-308LT, DW-308LTP, DW-308LN, DW-308N2,
 MXA-308L, DW-308EL, DW-309, DW-309L, DW-309LH, DW-309LP, MXA-309L, DW-309MoL,
 DW-309MoLP, MXA-309MoL, DW-310, DW-312, DW-316, DW-316H, DW-316L, DW-316LH, DW-316LP,
 MXA-316L, DW-316EL, DW-317L, DW-317LP, DW-347, DW-347H, DW-329A, DW-329AP, DW-329M

・ガスシールドアーク溶接用ソリッドワイヤ[C]

MGS-308, MGS-308LS, MGS-309, MGS-309LS, MGS-316LS, MGS-347S, MGS-347LS

・ティグ溶接用溶加棒及びソリッドワイヤ[D]

TGS-308, TGS-308L, TGS-308ULC, TGS-309, TGS-309L, TGS-309MoL, TGS-310, TGS-316, TGS-316L,
 TGS-316ULC, TGS-317L, TGS-347, TGS-347L, NO4051, TGS-310MF, TGS-310HS, TGS-329E

・ティグ溶接用フラックス入り溶加棒[E]

TGX-308L, TGX-309L, TGX-316L, TGX-347

・帯状電極肉盛溶接材料及びサブマージアーク溶接材料[F]

フラックス : MFB-3, MFB-70N, PFB-1, PFB-1FK, PFB-1FP, PFB-7, PFB-7FK, PFS-1, PFS-1LT, PFS-1M
 鋼帯 : USB-308L, USB-308EL, USB-309L, USB-316EL, USB-310MF, USB-316MF, USB-347LD,
 USB-347LP

ワイヤ : US-308, US-308L, US-309, US-309L, US-316, US-316L, US-317L, US-347

マルテンサイト系, フェライト系及び析出硬化系

・被覆アーク溶接棒[A]

CR-40, CR-40Cb, CR-410NM, CR-43, CR-43Cb, CR-43CbS, CR-134, NC-630

・ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ[B]

DW-410Cb, MXA-410NM, DW-430CbS, MXA-430M, MXA-135N

・ガスシールドアーク溶接用ソリッドワイヤ[C]

MGS-410, MGS-430M

・ティグ溶接用溶加棒及びソリッドワイヤ[D]

TGS-410, TGS-410Cb, TGS-630

・帯状電極肉盛溶接材料及びサブマージアーク溶接材料[F]

フラックス : PFS-4M, PFB-4

鋼帯 : USB-410, USB-430

ワイヤ : US-410

会社名 : 株式会社神戸製鋼所

住所 : 〒251-8551 藤沢市宮前 100-1

担当部門 : 溶接カンパニー 技術開発部 品質保証室

電話番号 : 0466-20-3217

FAX 番号 : 0466-20-3289

緊急連絡先及び電話番号 : 同上

2. 組成, 成分情報

単一・混合物の区分 : 混合物

危険有害性成分 : “ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (化管法) ”
 の第一種指定化学物質及びその含有率 (%)

政令番号	68	231	311	346
CAS No.	-	7440-02-0	-	-
物質名 銘柄	クロム及び3価 クロム化合物 ¹⁾	ニッケル	マンガン及び その化合物 ¹⁾	モリブデン及び その化合物 ¹⁾
[A]	CR-40	11	-	-
	CR-40Cb	11	-	-
	CR-43	13	-	-
	CR-43Cb	13	-	-
	CR-43CbS	13	-	-
	CR-134	10	2.5	1.0
	CR-410NM	10	2.5	1.0
	NC-16H	13	6.0	2.0
	NC-30	21	14	3.5
	NC-32	23	7.0	2.0
	NC-36	16	8.5	2.5
	NC-36CuL	16	8.5	2.5
	NC-36EL	16	8.5	2.5
	NC-36L	16	8.5	2.5
	NC-36LT	14	9.5	3.5
	NC-36ULC	15	8.5	1.0
	NC-37	16	7.0	3.0
	NC-37L	16	7.0	3.0
	NC-38	15	7.5	3.0
	NC-38EL	15	7.5	3.0
	NC-38H	15	7.5	3.0
	NC-38L	15	7.5	3.0
	NC-38LT	15	7.5	3.0
	NC-38ULC	15	7.5	1.5
	NC-39	20	8.5	2.5
	NC-39L	20	8.5	2.5
	NC-39MoL	20	8.5	2.5
	NC-310HS	20	19	2.0
	NC-316MF	14	12	7.0
	NC-317L	16	9.0	2.0
NC-318	16	8.0	3.0	
NC-329M	18	7.5	1.5	
NC-630	14	3.0	1.0	
NCA-309	20	8.5	2.5	
[B]	DW-308	19	9.0	2.5
	DW-308EL	19	9.0	2.5
	DW-308H	19	9.0	2.5
	DW-308L	19	9.0	2.5
	DW-308LH	19	9.0	2.5
	DW-308LN	21	9.0	2.5
	DW-308LP	19	9.0	2.5
	DW-308LT	19	9.0	2.5
	DW-308LTP	19	9.0	2.5
	DW-308N2	19	9.0	2.5
	DW-309	24	11	2.5
	DW-309L	24	11	2.5
	DW-309LH	24	11	2.5

政令番号	68	231	311	346	
CAS No.	-	7440-02-0	-	-	
物質名 銘柄	クロム及び3価 クロム化合物 ¹⁾	ニッケル	マンガン及び その化合物 ¹⁾	モリブデン及び その化合物 ¹⁾	
[B]	DW-309LP	24	11	2.5	-
	DW-309MoL	23	11	2.0	2.0
	DW-309MoLP	23	11	2.0	2.0
	DW-310	25	19	6.0	-
	DW-312	28	9.5	3.0	-
	DW-316	18	11	2.5	2.5
	DW-316EL	18	11	2.5	2.5
	DW-316H	18	11	2.5	2.5
	DW-316L	18	11	2.5	2.5
	DW-316LH	18	11	2.5	2.5
	DW-316LP	18	11	2.5	2.5
	DW-317L	19	11	2.0	3.0
	DW-317LP	19	11	2.0	3.0
	DW-329A	22	8.0	1.0	3.0
	DW-329AP	22	8.0	1.0	3.0
	DW-329M	24	8.0	1.5	3.0
	DW-347	18	9.5	2.0	-
	DW-347H	18	9.5	2.0	-
	DW-410Cb	12	-	-	-
	DW-430CbS	16	-	-	-
	MXA-135N	13	5.0	-	-
	MXA-308L	20	10	2.0	-
	MXA-309L	24	12	2.0	-
MXA-309MoL	24	12	2.0	2.0	
MXA-316L	19	12	2.0	2.0	
MXA-410NM	12	4.0	-	-	
MXA-430M	17	-	-	-	
[C]	MGS-308	20	10	2.0	-
	MGS-308LS	20	10	2.0	-
	MGS-309	23	13	2.0	-
	MGS-309LS	23	13	2.0	-
	MGS-316LS	19	12	2.0	2.5
	MGS-347LS	20	10	2.0	-
	MGS-347S	20	10	2.0	-
	MGS-410	13	-	-	-
	MGS-430M	18	-	-	-
[D]	NO4051	18	17	6.0	2.5
	TGS-308	20	10	2.0	-
	TGS-308L	20	10	2.0	-
	TGS-308ULC	20	10	2.0	-
	TGS-309	23	13	2.0	-
	TGS-309L	23	13	2.0	-
	TGS-309MoL	24	13	2.0	2.5
	TGS-310	27	21	2.0	-
	TGS-310HS	26	26	1.0	-
	TGS-310MF	25	22	5.0	2.5
	TGS-316	19	12	2.0	2.5
	TGS-316L	19	12	2.0	2.5
	TGS-316ULC	19	12	2.0	2.5
	TGS-317L	19	14	2.0	3.5

政令番号		68	231	311	346
CAS No.		-	7440-02-0	-	-
物質名 銘柄		クロム及び3価 クロム化合物 ¹⁾	ニッケル	マンガン及び その化合物 ¹⁾	モリブデン及び その化合物 ¹⁾
[D]	TGS-329E	25	7.0	1.0	3.0
	TGS-347	20	10	2.0	-
	TGS-347L	20	10	2.0	-
	TGS-410	13	-	-	-
	TGS-410Cb	13	-	-	-
	TGS-630	17	4.5	-	-
[E]	TGX-308L	18	9.5	2.0	-
	TGX-309L	22	11	2.0	-
	TGX-316L	18	11	2.0	2.0
	TGX-347	18	9.5	2.0	-
[F]	MFB-3	-	-	-	-
	MFB-70N	-	-	2.0	-
	PFB-1	4.5	-	2.5	-
	PFB-1FK	2.5	-	1.5	-
	PFB-1FP	5.5	-	1.5	-
	PFB-4	-	-	-	-
	PFB-7	3.5	1.5	1.5	-
	PFB-7FK	-	-	1.0	-
	PFS-1	3.5	-	3.5	-
	PFS-1LT	1.5	-	2.5	-
	PFS-1M	8.0	-	3.0	-
	PFS-4M	1.5	-	-	-
	US-308	20	10	2.0	-
	US-308L	20	10	2.0	-
	US-309	23	14	2.0	-
	US-309L	23	14	2.0	-
	US-316	19	12	2.0	2.5
	US-316L	19	12	2.0	2.5
	US-317L	19	14	2.0	3.5
	US-347	20	10	2.0	-
	US-410	14	-	-	-
	USB-308EL	20	10	2.0	-
	USB-308L	20	10	2.0	-
	USB-309L	22	12	2.0	-
	USB-310MF	26	23	5.0	2.5
	USB-316EL	18	13	2.0	2.5
	USB-316MF	19	17	7.0	2.5
	USB-347LD	19	11	2.0	-
USB-347LP	21	12	2.0	-	
USB-410	13	-	-	-	
USB-430	16	-	-	-	

1)クロム，マンガン又はモリブデンとしての含有量

3. 危険有害性の要約

アーク溶接では、ヒューム、ガス、有害光線(強い可視光線、赤外線及び紫外線)、スパッタ、スラグなどが発生する。溶接作業及びこれらによる人体への障害としては、次のようなものがある。ヒューム及びガスについては、“11. 有害性情報”を参照。

- 電撃： 感電により死に至ることがある。
- ヒューム： ヒュームを多量に吸入したときは金属熱と呼ばれる症状が生じることがある。また長期間吸入した場合、じん肺になることがある。
- ガス： ガスによる中毒を引き起こすことがある。また、通風の不十分な場所での溶接作業では、酸素欠乏の危険性がある。帯状電極肉盛溶接及びサブマージアーク溶接では、ガスによる刺激臭を感じることもある。
- 有害光線： しゃ光度の低いフィルタを用いたしゃ光保護具を使用して溶接を行うと、紫外線による急性障害として電気性眼炎を起こすことがある。また赤外線では白内障、網膜の熱損傷などの障害を起こすことがある。
- スパッタ、スラグ、熱など： 飛散するスパッタやスラグによって、眼を傷めることがある。スパッタ、スラグ、溶融金属、アークなどにより、やけどや火災を引き起こすことがある。溶接直後の熱い溶接物に触れると、やけどすることがある。

溶接材料取扱い時の障害としては、次のようなものがある。

- ・被覆アーク溶接棒及びフラックスを乾燥庫、乾燥炉から出し入れする際、やけどする恐れがある。
- ・ワイヤ、溶加棒及び鋼帯の先端が目や顔に触れると、傷を生じる恐れがある。
- ・フラックスを取扱う際、粉じんを多量に吸入すると健康を損なう恐れがある。また、長期間吸入した場合、じん肺になることがある。
- ・溶接材料の転倒、落下、荷崩れなどによってけがをする恐れがある。

4. 応急処置

各種障害に対する応急処置を以下に示すが、必要な応急処置後、必要に応じて速やかに医師の診断を受ける。人工呼吸、心臓マッサージなどの応急処置の教育は、日本赤十字社、消防署などに依頼することを推奨する。

ヒューム・ガス・粉じんによる障害：

- ・呼吸困難を起こした場合は、呼吸補助をする。

眼の障害：

- ・異物が飛び込んだ場合は、絶対にこすらず、水で洗い流す。
- ・痛みを感じる場合は、冷やす。

やけど：

- ・急いで患部を冷やす。
- ・衣服が燃えた場合は剥がさずに、そのまま衣服の上から冷水を注いで冷やす。

感電：

- ・まず電源を切り、被災者を電気回路から引き離す。
- ・被災者の意識がないか、反応が鈍い場合は、まず気道の確保を行う。気道を確保した状態で、呼吸がない場合は人工呼吸を行う。さらに脈拍がない場合は心臓マッサージも行う。

酸欠：

- ・タンク内、ピット底における酸欠災害では、被災者を新鮮な空気のある場所に移動する。
- ・被災者の意識がないか、反応が鈍い場合は、まず気道の確保を行う。気道を確保した状態で、呼吸がない場合は人工呼吸を行う。さらに脈拍がない場合は心臓マッサージも行う。

熱中症：

- ・被災者を速やかに涼しい場所に移動する。水分を欲しがれば、与える。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 : 火災の状況に適した消火剤を使用する。

6. 漏出時の措置

一般的な環境下では、固体であり、漏出ししない。

7. 取扱い及び保管上の注意

感電の防止対策 :

- ・溶接中の被覆アーク溶接棒、ワイヤ(ティグ溶接を除く)及び鋼帯は、通電状態になっているので触れない。
- ・絶縁性の手袋を使用する。破れていたり濡れている手袋は使用しない。
- ・溶接作業場内では、絶縁性の安全靴を着用する。
- ・被覆アーク溶接棒、ワイヤ(ティグ溶接を除く)の先端、溶接用ケーブルの心線、溶接機の端子などに触れない。
- ・導電体に触れやすい場所では、濡れた作業衣を着用しない。
- ・溶接機使用前には、溶接機の取扱説明書をよく読んで、注意事項を守る。
- ・適切な容量のケーブルを使用し、保守点検を行って、損傷したケーブルなどは、修理又は交換する。

火災・爆発の防止対策 :

- ・飛散するスパッタが可燃物、引火性液体などにあたらないように、それらを取り除く。取り除けない場合には、不燃性カバーなどで可燃物を覆う。
- ・内部に可燃物、引火性液体などの入った容器又はパイプ、並びに密閉された容器又はパイプは、溶接を行わない。
- ・溶接中及び溶接直後の熱い溶接物には、可燃物、引火性液体などを近づけない。
- ・天井、床、壁などの溶接では、隠れた側にある可燃物、引火性液体などを取り除く。
- ・ケーブルの接続部は、確実に締め付けるとともに絶縁する。また、母材側ケーブルは、できるだけ溶接を行う箇所の近くに接続する。
- ・溶接作業場の近くに、消火器を設置する。
- ・ペールパックは、溶接スパッタなどによって、燃える可能性があるため、必要に応じて上面に難燃性キャップを付けるか、防火シートを使用するなどの予防措置をとる。

溶接材料取扱い時の障害の防止対策 :

- ・被覆アーク溶接棒やフラックスを乾燥庫、乾燥炉から出し入れするとき、耐熱性の手袋を使用する。
- ・溶接材料を取り扱う際には、かわ製手袋や保護めがねを着用する。また、フラックスを取り扱う際には、防じんマスクも併せて着用する。
- ・溶接材料の運搬及び取扱いに際して、安全靴を着用し、落下及び腰痛に注意する。
- ・ワイヤ及び鋼帯の止端部をはずす際、それらの先端部から手を離さない。
- ・ワイヤの送給状態を見るときなど、溶接トーチの先端を顔に向けない。
- ・溶接部以外のワイヤ(ティグ溶接を除く)及び鋼帯が、溶接中に母材、送給装置など非絶縁部に接触しないようにする。

保管上の注意 :

- ・溶接材料は、多湿な場所は避けて、室内に保管する。その際、地面に直接置いたり、壁に直接接触しないようにする。
- ・溶接材料は、化学反応を起こす恐れのある酸などの化学物質から隔離し、保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

昭和54年4月に公布された“粉じん障害防止規則”によって、アーク溶接作業は“粉じん作業”として同規則に基づく管理が必要である。ただし、サブマージアーク溶接作業は自動溶接のため、同規則には該当しないが、溶接及びフラックス投入作業をする際には同規則に準じて作業することを推奨する。

設備対策 :

- ・屋内の溶接では、全体換気装置又はこれと同等以上の装置(局所排気装置、プッシュプル型換気装置など)を設置する。
- ・なお、粉じん障害防止規則の第11条(局所排気装置の要件)では、フード型式ごとに制御風速が規定されている。

が、溶接作業においてこれだけの吸引風速を得ようとする、アーク近傍では強い風速を受けて溶接欠陥を発生することがあるので注意が必要である。溶接欠陥を発生しない吸引風速の装置であっても、ヒュームの吸引には有効である。

呼吸器の保護対策：

- ・ヒュームやガスを直接吸入しないように、呼吸用保護具を着用する。その際、発生源から頭部をさげ、風向きを考えて身体を配置することが望ましい。
- ・呼吸用保護具を着用する際には、顔面と面体を密着させる。
- ・通風の不十分な場所での溶接や、めっき鋼板、塗装鋼板などの溶接では、換気を十分に行う。

眼の保護対策：

- ・溶接作業や溶接の監視を行う際は、しゃ光保護具を使用する。フィルタレンズ及びフィルタプレートは、溶接作業に合ったしゃ光度番号のものを、JIS T 8141(しゃ光保護具)の使用基準を参考に選定する。
- ・必要に応じて、溶接作業場所の周囲に溶接用しゃ光カーテンなどを設置して、アーク光が他の人々の眼に入らないようにする。

皮膚、手及び足の保護対策：

- ・溶接作業中は、JIS T 8142(溶接用保護面)に規定された溶接用保護面を使用する。
- ・安全帽、保護めがね、長袖の服、溶接用かわ製保護手袋、前掛け、安全靴、脚カバーなどの保護具を使用する。溶接用かわ製保護手袋及び安全靴は、それぞれ JIS T 8113(溶接用かわ製保護手袋)及び JIS T 8101(安全靴)に規定されたものを使用する。
- ・溶接物が十分に冷却するまで、直接触れないようにする。

耳の保護対策：

- ・エンジン駆動式溶接機を使用した溶接やパルスアーク溶接など、高レベルの騒音を発生する溶接作業を行う際は、JIS T 8161(防音保護具)に規定された耳栓や耳覆い(イヤマフ)のような防音保護具を使用する。

許容濃度：

- ・溶接において発生すると考えられる物質に関して、日本産業衛生学会及び ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist: 米国産業衛生専門官会議)が勧告している許容濃度を付表に示す。

9. 物理的及び化学的性質

	[A]	[B], [E]	[C], [D]	[F]	
				フラックス	鋼帯 ワイヤ
物理的状態：	固体	固体	固体	固体	固体
形状：	棒	ワイヤ	ワイヤ又は棒	粒	鋼帯, ワイヤ
色：	灰色(被覆剤), 銀白色(心線)	銀白色	銀白色	灰色又は褐色	銀白色
臭い：	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭

10. 安定性及び反応性

当該製品の安定性： 製品のままでは爆発性、引火性、可燃性、自然発火性、禁水性、酸化性、急性毒性、腐食・刺激性及び特定有害性はない。

特定条件下で生じる危険な反応： 酸のような化学物質と接触すると、有害なガス発生の原因となる可能性がある。

11. 有害性情報

ヒューム及びガスについて

- ・ヒュームは溶接材料、母材などを構成する物質の高温蒸気が、大気中に放出され、蒸気全体が急速に冷却固化することによって形成される固体の粒子である。このため、ヒュームの化学組成は溶接材料及び母材の含有成分から成るものであるが、各成分の含有量は溶接材料及び母材とは大幅に異なる。ヒューム中には、鉄、クロム、ニッケル、マンガン、けい素、ナトリウム、チタン、モリブデンなどが含まれ、複合酸化物として存在する。発生するヒューム中には、6価クロム化合物が含まれることがある。
- ・ガスはシールドガスそのもの、シールドガスや溶接材料がアークからの熱、紫外線によって分解して生成するガ

ス(一酸化炭素, オゾン, 窒素酸化物など), 表面処理された母材を溶接した場合に, 有機物が分解して生成するガスなどである。

- ・ 常電極肉盛溶接及びサブマージーク溶接の際に発生する粉じんは, フラックスを溶接箇所散布する時に, フラックス中の微粉が舞い上がった固体の粒子である。このため, 粉じんの化学組成はフラックスの化学組成と同一である。
- ・ ヒュームとガスの発生量及び成分は, 溶接材料の種類, 溶接方法, 溶接条件, 母材の種類(表面処理を含む)などによって異なる。また, 溶接作業環境での濃度は, 溶接箇所の数, 作業場の大きさ, 換気条件などの影響も受ける。

急性毒性 :

- ・ ヒューム, ガス及び粉じんによる急性障害としては, 涙目, 鼻や喉の痛み, 頭痛, めまい, 呼吸困難, 頻繁な咳, 胸痛などがある。
- ・ 通風の不十分な場所でアーク溶接を行う場合には, 一酸化炭素中毒や酸素欠乏症になり, 死に至ることがある。

感受性 :

- ・ クロム, ニッケル, マンガンなどを含むヒュームを吸入した場合, ぜん息などを引き起こすことがある。

慢性毒性 :

- ・ ヒュームによる慢性障害としては, じん肺がある。

発ガン性 :

- ・ ヒューム及びスラグ中に含まれることがある, ある種の6価クロム化合物及びニッケル化合物(金属ニッケルを除く)は, 日本産業衛生学会の許容濃度等の勧告においては, 発ガン性のある物質に分類されている。ただし, ニッケル化合物に関しては, 発ガンに関与する物質のすべてが同定されているわけではない。

12. 環境影響情報

現在のところ環境影響に関する有用な情報なし。

13. 廃棄上の注意

- ・ 製品, スラグ, 残材, 容器, 包装などは, 産業廃棄物に関する法律, 都道府県及び市町村の関連条例などを満足し, 環境に配慮した適正な方法で処分する。
- ・ 溶接材料使用後に発生するスラグ, 残材などは, 法令で定められた産業廃棄物の“鉱さい”又は“金属くず”に分類される。
- ・ ヒューム及びスラグ中には, 6価クロム化合物が含まれることがある。環境基準以上の6価クロム化合物を含むスラグ, ヒュームなどの処分, 廃棄及び投棄に関しては, 法令及び条例などの規制がある。

14. 輸送上の注意

- ・ 製品の運搬時には, 転倒や荷崩れしないように積載する。
- ・ 雨天などの際には, 防水措置をとる。

15. 適用法令

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 :

制 定 平成 11 年 7 月 13 日 法律第 86 号
 最新改正 平成 11 年 12 月 22 日 法律第 160 号

粉じん障害防止規則 : 制 定 昭和 54 年 4 月 25 日 労働省令第 18 号
 最新改正 平成 12 年 1 月 31 日 労働省令第 2 号

16. その他の情報

参考文献

- ・日本産業衛生学会：許容濃度等の勧告(2002)
- ・American Conference of Governmental Industrial Hygienist: 2002 TLVs and BEIs (Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents, and Biological Exposure Indices)
- ・日本溶接協会規格 WES 2302: 2001 溶接材料の管理指針
- ・日本溶接協会規格 WES 9009: 1998 アーク溶接の安全衛生管理
- ・American National Standard ANSI Z 49.1:1999 "Safety in Welding, Cutting and Allied Processes"
- ・化学物質の危険・有害便覧 中央労働災害防止協会(1999)

備考

本データシートは、製品の安全性に関する要求事項を記載しています。

本データシートは、JIS Z 7250:2000 "化学物質等安全データシート(MSDS) - 第一部：内容及び項目の順序" に準じて作成されており、用語の定義はこのJISに従っています。また、内容の記述は、"製品安全データシートの作成指針" (社団法人 日本化学工業協会, 平成4年8月発行, 平成5年4月一部改訂・補足)を参考にしました。

本データシートは、製品の安全な取扱いを確保するための"参考情報"として、作成時点で当社の有する情報を取扱事業業者に提供するものです。取扱事業者は、この情報に基づいて、自らの責任において、適切な処置を講ずることが必要です。

従って、本データシートは、製品の安全を保証するものではなく、本データシートには記載されていないが、当社が知見を有さない危険性がある可能性があります。

本データシートの最新版は、下記のホームページにてご確認ください。

<株式会社神戸製鋼所溶接カンパニーホームページ//<http://www.kobelco.co.jp/welding/>>

付表 各種物質の許容濃度 (その1)

物質	形態 [CAS No.] ¹⁾	許容濃度 (mg/m ³)	
		日本産業衛生学会 ²⁾	ACGIH ^{3), 4)}
Al	アルミニウム[7429-90-5]及び化合物(Alとして)		
	金属粉塵	---	10
	溶接ヒューム	---	5
B	Al ₂ O ₃ [1344-28-1]	---	10 ⁵⁾
B	B ₂ O ₃ [1303-86-2]	---	10
Ba	バリウム[7440-39-3]及び可溶性化合物 (Baとして)	---	0.5
Ca	CaCO ₃ [1317-65-3]	---	10 ⁵⁾
	CaO[1305-78-8]	---	2
Co	コバルト [7440-48-4]及びコバルト化合物 (Coとして)	0.05	---
	コバルト [7440-48-4]及び無機化合物 (Coとして)	---	0.02
Cr	クロム[7440-47-3]及びクロム化合物(Crとして)		
	金属クロム	0.5	---
	3価クロム化合物	0.5	---
	6価クロム化合物	0.05	---
	ある種の6価クロム化合物 (人間に対する発ガン物質)	0.01	---
	クロム[7440-47-3]及び無機化合物(Crとして)		
	金属及び3価クロム化合物	---	0.5
可溶性6価クロム化合物	---	0.05	
不溶性6価クロム化合物	---	0.01	
Cu	銅[7440-50-8]		
	ヒューム	---	0.2
	粉塵及びミスト (Cuとして)	---	1
F	フッ化物 (Fとして)	---	2.5
Fe	Fe ₂ O ₃ [1309-37-1]粉塵及びヒューム (Feとして)	---	5
Mg	MgO[1309-48-4]ヒューム ⁶⁾	---	10 ⁶⁾
Mn	マンガン[7439-96-5]及びマンガン化合物 (Mnとして, 有機マンガン化合物を除く)	0.3 ⁷⁾	---
	マンガン[7439-96-5]及び無機化合物 (Mnとして)	---	0.2 ⁶⁾
Mo	モリブデン[7439-98-7](Moとして)		
	可溶性化合物	---	0.5 ⁸⁾
	金属及び不溶性化合物	---	10 ⁹⁾ , [3 ⁸⁾
Ni	ニッケル[7440-02-0](Niとして)		
	ニッケル	1	1.5 ⁹⁾
	可溶性無機化合物	---	0.1 ⁹⁾
	不溶性無機化合物	---	0.2 ⁹⁾
Si	シリコン[7440-21-3]	---	10
	SiO ₂ [69012-64-2]ヒューム	---	2 ⁸⁾
Sn	スズ[7440-31-5] (Snとして)		
	金属	---	2
	酸化物及び無機化合物 (水素化物を除く) 有機化合物	---	2 0.1, [0.2 ¹⁰⁾
Ta	タンタル[7440-25-7]及び Ta ₂ O ₅ [1314-61-0]粉塵 (Taとして)	---	5
Ti	TiO ₂ [13463-67-7]	---	10
V	バナジウム化合物		
	V ₂ O ₅ [1314-62-1]ヒューム	0.1	---
	V ₂ O ₅ [1314-62-1]粉塵	0.5	---
	FeV[12604 58-9]粉塵	1	1, [3 ¹⁰⁾
	五酸化バナジウム[1314-62-1](V ₂ O ₅ として) 粉塵又はヒューム	---	0.05 ⁸⁾
W	タングステン[7440-33-7](Wとして)		
	金属及び不溶性化合物	---	5, [10 ¹⁰⁾
	可溶性化合物	---	1, [3 ¹⁰⁾

付表 各種物質の許容濃度 (その2)

物質	形態 [CAS No.] ¹⁾	許容濃度 (mg/m ³)	
		日本産業衛生学会 ²⁾	ACGIH ^{3), 4)}
Zn	酸化亜鉛[1314-13-2] ヒューム 粉塵	(検中) ---	5 ⁶⁾ , [10 ⁶⁾ , 10 ¹⁰⁾
Zr	ジルコニウム[7440-67-7]及び化合物 (Zrとして)	---	5, [10 ¹⁰⁾
第1種粉塵	滑石, アルミニウム, アルミナ, ベントナイト, 黒鉛など	0.5 ¹¹⁾ , [2 ¹²⁾	---
第2種粉塵	酸化鉄, 酸化亜鉛, 二酸化チタン, 穀粉, 木粉など	1 ¹¹⁾ , [4 ¹²⁾	---
第3種粉塵	石灰石 ^{13), 14)} , その他の無機および有機粉塵	2 ¹¹⁾ , [8 ¹²⁾	---
ヒューム	溶接ヒューム	---	5
C ₆ H ₅ OH	フェノール[108-95-2]	5 ¹⁷⁾	5 ¹⁷⁾
CO	一酸化炭素[630-08-0]	50 ¹⁷⁾	25 ¹⁷⁾
CO ₂	二酸化炭素[124-38-9]	5000 ¹⁷⁾	5000 ¹⁷⁾ , [30000 ^{10), 17)}
COCl ₂	ホスゲン[75-44-5]	0.1 ¹⁷⁾	0.1 ¹⁷⁾
HF	フッ化水素[7664-39-3] フッ化水素[7664-39-3] (Fとして)	3 ^{15), 17)} ---	--- 3 ^{16), 17)}
NO	一酸化窒素[10102-43-9]	---	25 ¹⁷⁾
NO ₂	二酸化窒素[10102-44-0]	(検中)	3 ¹⁷⁾ , [5 ^{10), 17)}
O ₃	オゾン[10028-15-6]	0.1 ¹⁷⁾	---
	重作業	---	0.05 ¹⁷⁾
	中程度作業	---	0.08 ¹⁷⁾
	軽作業 2時間以下の作業	---	0.10 ¹⁷⁾ 0.20 ¹⁷⁾
PH ₃	ホスフィン[7803-51-2]	0.3 ^{15), 17)}	0.3 ¹⁷⁾ , [1 ^{10), 17)}

注 1)米国化学会の"Chemical Abstract Service (CAS)"において、化学物質検索を容易にするためにつけられた番号であり、国際的に文献調査等の際に広く利用されている。

2)日本産業衛生学会：許容濃度等の勧告（2002）

3)ACGIH: 2002 TLVs and BEIs (Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents, and Biological Exposure Indices)

4)ACGIH が勧告する TLV は、国際的に最も権威ある指標として受け止められている。TLV は閾値であるので、許容濃度と訳すのは必ずしも適当ではないが通常この語が用いられている。

5)アスベストを含まず、かつ、結晶性シリカの含有率が1%以下の粒子状物質を対象とするものを示す。

6)変更が予告されている物質及び値であり、現在、提案中の変更予告表によって意見を聴取しているとされている。

7)吸入性粒子として記載され、吸入性粉塵と同様に取り扱われている。

8)呼吸性粒子として記載されている。

9)吸入性粒子として記載されている。

10)短時間暴露限界値として記載されている。

11)吸入性粉塵として記載されている。

12)総粉塵として記載されている。

13)石綿繊維および1%以上の結晶質シリカを含まないことと記載されている。

14)暫定値として記載されている。

15)最大許容濃度として規定されている。

16)天井値 (Ceiling Value) として規定されている。

17)単位: ppm