

神戸製鋼のライフサイクルコスト低減に向けた新商品

ロングライフ塗装用鋼板 (エコビュー)



ライフサイクルコスト低減に向けて

橋梁分野においては、初期建設コストの圧縮に加え、維持管理コストの軽減が求められており、いわゆる「ライフサイクルコスト低減」に対するニーズが年々高まっています。

ところで、都市部などの景観が重視されることや、海岸付近の高塩分環境にある橋梁には通常塗装が施されていますが、塗膜劣化部などからのさびの進行に伴う定期的な塗り替えが必要であり、その維持管理コストに占める割合は大きなものとなっております。

神戸製鋼では、これら塗装橋のライフサイクルコスト低減に鋼材面から寄与すべく、塗装キズ部やコバ(部材角部)からの塗膜下腐食の進行を抑制する機能を付加した新しい溶接構造用鋼「ロングライフ塗装用鋼板(エコビュー)」を開発いたしました。

ロングライフ塗装用鋼板(エコビュー)とは…


塗り替え周期の長期化によるライフサイクルコスト低減が可能となります。

この効果は、海岸付近や凍結防止剤の影響を受けやすい高塩分環境においても、発揮されます。

●コバ部からの塗装劣化例



●エコビューによるライフサイクルコスト低減効果の一例




※水まわり処理に問題のある箇所など環境によっては、十分な性能を示さない場合があります。
 ※塗色の色褪せ抑制には、効果はございません。


特 徴

- ①鋼材の塗膜下腐食の抑制効果に優れています
 - Ti,Ni,Cuを最適添加し、塗装キズ部やコバなどからの腐食の進行を抑制します。
- ②溶接構造用鋼のJIS規格(JIS G 3106:SM材)を満足しています
 - 通常の鋼材と同じように扱えます。
- ③400N/mm²級から570N/mm²級の強度クラスに対応しています
- ④溶接施工性に優れています
 - TMCP(熱加工制御)を活用してP_{CM}(溶接割れ感受性指数)を大きく低減することにより、予熱温度の低減を実現しています。
 - ウェブの縦向きエレクトロガス溶接などの大入熱溶接(≦120kJ/cm)の適用が可能であり、優れた溶接継手特性が得られます。


●複合サイクル試験結果(A系塗装の例)



■カット部の断面状況



●塗膜下腐食抑制のメカニズム



製造実績の一例

●化学成分の一例

種類の記号	板厚 (mm)	化学成分 (wt%)							Ceq ^{※1} (%)	P _{CM} ^{※2} (%)
		C	Si	Mn	Cu	Cr	Ni	Ti		
SM490YB-LE	25, 50	0.05	0.35	1.46	0.80	0.02	0.41	0.043	0.36	0.19
SM570-LE	50	0.06	0.29	1.48	0.78	0.02	0.40	0.050	0.39	0.19

※1) Ceq (%) = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14 (+Cu/13)
(但し、Cuの項は、Cu≥0.50%のとき適用)

※2) P_{CM} (%) = C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B

●母材特性と溶接性の一例

種類の記号	板厚 (mm)	引張特性			衝撃特性		溶接割れ試験 25℃での割れ率 (%)
		YP (N/mm ²)	TS (N/mm ²)	EI (%)	試験温度 (℃)	吸収エネルギー (J)	
SM490YB-LE	25	498	528	25 ^{※1}	0	367	0 ^{※3}
	50	474	523	26 ^{※1}	0	368	0 ^{※3}
SM570-LE	50	489	622	31 ^{※2}	-5	303	0 ^{※3}

※1) JIS Z 2201 1A号

※2) JIS Z 2201 5号

※3) JIS Z 3158 y型溶接割れ試験(被覆アーク溶接、炭酸ガスアーク溶接)

●溶接継手性能の一例

種類の記号	板厚 (mm)	開先形状	溶接方法	平均入熱 (kJ/mm)	引張特性 ^{※1}		衝撃特性 ^{※2}	
					TS (N/mm ²)	破断位置 ^{※3}	切欠位置 ^{※3}	vE ₀ (J)
SM490YB-LE	25	X	サブマージ アーク溶接	6.0	523	B.M.	W.M.	72
					521	B.M.	HAZ+1mm	147
	50	V	炭酸ガス アーク溶接	1.8	537	B.M.	W.M.	67
533					B.M.	HAZ+1mm	292	
SM570-LE	50	V	炭酸ガス アーク溶接	1.8	632	B.M.	W.M.	75 ^{※5}
					630	B.M.	HAZ+1mm	230 ^{※5}

※1) JIS Z 3121 1A号

※2) JIS Z 3128 採取位置:ファイナル側1/4t

※3) W.M.: Weld Metal, HAZ: Heat Affected Zone, B.M.: Base Metal

※4) 溶接材料:DWS-50WG, 1.6mmφ

※5) 試験温度:-5℃(vE-5)

ボルト類

必ず、エコビュー専用のボルトをお使い下さい。

「摩擦接合用トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット(S10T・NW)」および「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット(F10T・NW)」があります。

機械的性質、締め付けボルト軸力、耐遅れ破壊性能、部材とボルト材間の腐食電位差などは10Tクラスの実用低合金鋼と同等です。

等級	耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び%	絞り%	呼び	製品引張強さ kN
S10T・NW	900以上	1000 ~1200	14以上	40以上	M22	303以上
F10T・NW					M24 [*]	353以上

※M24は特殊工程による製作となるため、適用検討に際しては、事前にお問い合わせ願います。

ボルトヘッドマーク



S10T・NW



F10T・NW

お問い合わせは、神鋼ボルト株式会社までお寄せください。
(千葉県市川市二俣新町17番地 TEL.047-328-6551 FAX.047-328-6558)

溶接材料

必ず、エコビュー専用の溶接材料をお使い下さい。

溶接法	銘柄		製造寸法 (mmφ)	
	400・490N/mm ² 級	570N/mm ² 級		
マグ溶接 (フラックス入りワイヤ)	全姿勢用	DW-50WT	DW-60WT	1.2
	水平すみ肉用	MX-50WT	MX-60WT	1.2,1.4
サブマージ アーク溶接	突合せ用	US-50WT/MF-38	US-60WT/MF-38	4.0,4.8 (ワイヤ)
	水平すみ肉用	US-50WT/MF-53	US-60WT/MF-63	
被覆アーク溶接	LB-50WT	LB-60WT	3.2,4.0,5.0	

※エレクトロガスアーク溶接およびマグ溶接(ソリッドワイヤ)材料については、別途お問い合わせ願います。



ご注意とお願い

本編に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、規格として明記したもの以外は保証を意味するものではありません。

また、これらの情報は今後予告なしに変更される場合がありますので、最新情報については、各担当部署にお問い合わせ下さい。

株式会社 神戸製鋼所

鉄鋼アルミ事業部門

東京本社 〒141-8688 東京都品川区北品川5丁目9-12
大阪支社 〒541-8536 大阪市中央区備後町4丁目1-3 御堂筋三井ビル

- ご注文・お問い合わせは、下記または最寄りの各支店・営業所までお寄せ下さい。
- 詳細な技術資料がございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

鉄鋼アルミ事業部門 厚板ユニット 厚板営業部
[東京]TEL03-5739-6143 [大阪]TEL06-6206-6216

技術関係のお問い合わせ先

鉄鋼アルミ事業部門 厚板ユニット 厚板商品技術部
[東京]TEL03-5739-6261 [大阪]TEL06-6206-6612