## 建築構造用550N/mm<sup>2</sup>級冷間プレス成形角形鋼管 SBCP385T

## 認定番号

MSTL-0489

## 化学成分の規格値

(単位%)

種類の記号	板厚 (mm)	C	Si	Mn	P	S	N	炭素当量	溶接割れ 感受性組成	MAG溶接熱影 響部靱性指標
SBCP385T	19以上50以下	0.20	0.55	1.60	0.020	0.008	0.006	0.40以下	(0.26以下)	0.5017
SBCP385T-Z25	50超え100以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	0.42以下	(0.27以下)	0.58以下

- ・必要に応じて、表以外の合金元素を添加できる
- ・受渡当事者間の協定によって、炭素当量の代わりに感受性組成を適用することができる

## 機械的性質

			弓	衝撃試験			
種類の記号	板厚 (mm)	降伏点又は 0.2%耐力 (N/mm2)	引張強さ (N/mm2)	降伏比 (%)	伸び (%)	試験 温度 (°C)	シャルピー吸収 エネルギー(J)
SBCP385T SBCP385T-Z25	19以上40以下 40超え60以下	385以上 505以下	550以上 670以下	80以下	19以上(1A号) 21以上(4号)	0	平板部:70以上 角部:70以上

<sup>·</sup>SBCP385T-Z25では、板厚方向引張試験、鋼板での超音波探傷試験が行われます